

## Ulkoverhouksen huoltomaalaus

### Huoltoväli

Kaikki säärasitukselle alttiit pinnat kaipaavat huoltomaalausta. Huoltomaalauksen ajankohta riippuu rakenteellisista seikoista, säärasituksen määrästä ja ilmansuunnasta. Suurin syy puisen ulkoverhouksen vaurioitumiseen on kosteus. On tärkeää, että puu saa kuivua ennen vaurioiden korjausta tai uudelleen maalausta.

Puun kosteuden tulee maalatessa olla alle 20 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Alla olevalla yhdistelmällä maalatun ulkoverhouksen odotettavissa oleva huoltoväli on 10–20 vuotta, jos maalaus on suoritettu asianmukaisesti (Maalaus RYL 2001/2012).

### Alkuperäinen maalaus

Teollinen pohjamaalaus TEKNOL 1881/2881 alkydipohjamaalilla, kuivakalvo vähintään 40 g/m<sup>2</sup>.

Teollinen pintamaalaus NORDICA EKO 3330-03 pintamaalilla, levitysmäärä 150 g/m<sup>2</sup>.

Pintamaalaus työmaalla NORDICA EKO/NORDICA MATT Talomaalilla, tasainen, peittävä pinta.

### Huoltokäsittely

- Irtonainen ja huonosti kiinni oleva pintakäsittelyaine poistetaan esim. kaapimalla.
- Lika ja pöly poistetaan joko harjaamalla tai pesemällä. Pesuun voidaan käyttää RENZA FACADE Julkisivu- ja homepesua.
- Paljaat puupinnat puunsuojataan WOODX BASE Pohjustepuunsuojalla.
- Paljaat puupinnat pohjamaalataan NORDICA Pohjamaalilla.
- Pohjamaalatut puupinnat maalataan NORDICA EKO/NORDICA MATT Talomaalilla.
- Koko julkisivu maalataan NORDICA EKO/NORDICA MATT Talomaalilla.

Lisätietoja <http://www.teknos.com/fi-FI/teollisuus/Puuteollisuus/>